



FICHE TECHNIQUE COLLE A SERIGRAPHIER PLASTISOL XLE-99A003 et XLE-99A004

Adhésif plastisol sans phtalate

Colles à sérigraphier plastisol transparentes sans phatalate qui évitent le saupoudrage des colles thermofusibles pour la réalisation de transfert.

La colle XLE-99A003 est recommandée pour les applications transfert plastisol et pour les applications transfert foil (mylar).

La colle XLE-99A004 est recommandée pour les applications en transfert flock.

Conditions d'utilisation :

Maille recommandée : 29-43

Température de fixation avant transfert : 115-125°C pendant 30 à 60 sec.

Conditions de transfert :

Température : 170-190°C

Temps : 8-12 sec.

Pression : 40-50 psi

Pelage à froid