



## FICHE TECHNIQUE GAMME SYTRAN, SYTEX

Encre bi-composants à base d'eau pour la sérigraphie.

### INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant chaque utilisation.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Supports :                            | Ces encres ont une bonne adhésion sur tissus synthétiques (nylon, dacron, térylène, etc...), cuir naturel et synthétique, plastiques flexibles (élastomères), carton et PVC (avec durcisseur).         |
| Tissus :                              | Mailles recommandées : de 43 à 77 fils/cm  |
| Pochoirs :                            | Films capillaires (résistants à l'eau ) et émulsions (résistants à l'eau ).  |
| Propriétés :<br>grande                | Grande opacité et grande élasticité, bonnes propriétés d'accroche et résistance au froissage et au frottement.   |
| Séchage :                             | Température de la pièce : 1 à 2 heures<br>Etuve : 3 à 5 mn à 60-70° C pour une résistance optimale.  |
| Durcissement :                        | Température de la pièce : 1 à 3 jours (à 40 % humidité relative).  |
| Durcisseur :                          | Durcisseur Newtex : 100 parts d'encre pour 2 à 10 parts de durcisseur. (en fonction de la résistance souhaitée)<br>L'encre peut s'utiliser sans durcisseur si on chauffe à +/- 150°C pendant 2 à 3 mn. |
| Diluant<br>et Nettoyage :             | Diluer à l'eau (5 à 10 %) si nécessaire<br>Utiliser le retardeur dans le cas de séchage trop rapide dans la maille<br>Utiliser un nettoyeur pour encre à l'eau   |
| Couleurs :                            | Teintes de base mono pigmentaires en dispersion à utiliser dans la base de mélange.  |
| Durée de vie<br>du mélange :<br>durée | Température de la pièce : 3 à 5 h en fonction de la teinte<br>Une grande humidité et une température élevée peuvent réduire la<br><br>de vie du mélange.   |
| Hygiène et Sécurité :                 | <b>Voir Fiche Hygiène et Sécurité de la gamme SYTRAN .</b>   |