



FICHE TECHNIQUE EMULSION EXTRA RESISTANTE A L'EAU TC-EXAQ

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

TC-EXAQ est une émulsion diazoïque. De couleur violette avec une viscosité moyenne, elle possède 43,5 % de matières solides. Elle est fournie avec un diazo poudre.
Non sensibilisée, elle se conserve 1 an à 20° C à l'abri de la lumière.
Sensibilisée, elle se conserve 3 mois à 20° C à l'abri de la lumière.

2. UTILISATION ET USAGE

Elle résiste aux encres aqueuses uniquement. Son contenu en matières solides permet de garantir une bonne tenue, même sur des mailles très ouvertes.
Elle est principalement préconisée pour l'industrie textile

3. MODE D'EMPLOI

SENSIBILISATION :

Ajouter de l'eau jusqu'à la moitié du flacon du diazo et le dissoudre en agitant. Puis, compléter avec de l'eau, agiter de nouveau et mélanger le diazo ainsi préparé dans l'émulsion avec une spatule en bois ou en verre. Laisser alors reposer l'émulsion une heure afin d'évacuer les bulles formées lors du mélange.

NOTE : Toutes ces manipulations doivent être réalisées sous lumière inactinique.

TEMPS D'EXPOSITION :

Lors des premiers essais, le temps d'insolation adéquat doit être déterminé avec le calculateur de temps d'exposition. Ce temps varie en fonction du tissu, du nombre de couches, de la distance et de la nature de la source lumineuse. Si vous ne disposez pas de calculateur voici des temps donnés à titre indicatif :

Conditions : lampe de 3000 W placée à 90 cm, 1 + 1 couches.

Tissu :	Temps (secondes) :	Tissu :	Temps (secondes) :
54 T blanc	144	120 T blanc	126
90 T blanc	114	140 T blanc	108

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Pour le produit sensibilisé, pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION : Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

POT DE 0,9 KG

POT DE 4,5 KG

MISTRAL Graphic

1743 rue François Xavier Fafeur – ZI Lannolier
11000 CARCASSONNE - FRANCE
Tél. + 33 (0) 4.68.47.54.66 / Fax : +33 (0)9.59.51.14.26

Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d'essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d'utilisation et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur.
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d'impression sur chaque support en respectant nos conseils d'utilisation.